


Gruntoemalia alkidowa szybkoschnąca 0,8L

Kod EAN: 5907714041761

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Zużycie teoretyczne (l/m²): Dla GPS 50 µm - 0,11

Kolor / połysk: półmat 50 - 60 gloss

Typ farby / żywicy: Alkidowa

Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena

44,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wybierz kolor: Aluminiowy (RAL 9006) , Antracyt (RAL 7016) , Biały , Brąz (RAL 8017) , Czarny mat (RAL 9005) , Czarny półmat (RAL 9005) , Czarny połysk (RAL 9005) , Czerwony (RAL 3020) , Grafit (RAL 7024) , Niebieski (RAL 5010) , Niebieski (RAL 5015) , Pomarańczowy (RAL 2004) , Szary , Szary (RAL 7035) , Szary (RAL 7040) , Szary (RAL 7042) , Zielony (RAL 6002) , Zielony (RAL 6005) , Żółty (RAL 1023)

Opis produktu

Gruntoemalia alkidowa szybkoschnąca

Farba BATO przeznaczona do samodzielnego zabezpieczenia powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych oraz do renowacji starych powłok malarskich.

Zalecana do jednowarstwowego malowania elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji.

Do stosowania w warunkach korozyjnych miejskich i przemysłowych.

Farba BATO gruntoemalia alkidowa szybkoschnąca może być stosowana jako farba do gruntowania pod emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane i chlorokauczukowe.

Skrócone dane techniczne:

- Typ farby: alkidowa modyfikowana
- Gęstość max. 1,2 kg/litr
- Zawartość części stałych (% wag.) ok. 56
- Zawartość części stałych (% obj.) ok. 45
- Grubość powłoki mokrej GPM µm (ang. WFT) 110 - 130
- Grubość powłoki suchej GPS µm (ang. DFT) 50 - 60
- Zużycie teoretyczne (l/m2) Dla GPS 50 µm - 0,11
- Zalecana ilość warstw (min.) 1-2
- Temperatura zapłonu (°C) 26ºC
- Odporność temp. (°C) 120

Przygotowanie powierzchni

- **Stalowe:** Konstrukcje nowe odtłuścić i oczyścić ręcznie do stopnia St2 wg PN-ISO 8501-1
- **Renowacja:** Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odtłuścić i oczyścić odpowiednią metodą dobraną dowarunków i kształtu konstrukcji

Aplikacja

- Warunki aplikacji: Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC.Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i conajmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy. Wilgotność powietrza max. 85%Dobra wentylacjaUnikać malowania podczas dużych upałów z powodu zbyt szybkiego uwalniania się rozpuszczalników zawartych w farbie co wpływa negatywnie na jakość tworzonej się powłoki

Gruntoemalia alkilowa szybkoschnąca zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki

Możliwość zakupu większych opakowań bezpośrednio u producenta, ewentualnie w oddziałach na terenie całej Polski. Więcej informacji pod numerami telefonów: 801 000 286 (dla telefonów stacjonarnych), 48 380 99 49 (dla telefonów komórkowych) oraz 48 612 59 71

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl