

Emalia alkidowa szybkoschnąca 5L

Kod EAN: 5907714042737

Czas wysyłki: Zamówienie standardowe 1 - 5 dni roboczych

Zużycie teoretyczne (l/m²): Dla GPS 40 µm - 0,10

Kolor / połysk: wg kolorystyki RAL / połysk, 50 - 80 gloss

Czas całkowitego dotwardzenia: 2-3 dni

Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena

269,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kolor: Brąz (RAL 8017) , Czarny mat , Czerwony (RAL 3020) , Zielony (RAL 6002)

Opis produktu

Farba BATO emalia alkidowa szybkoschnąca 5L

Farba emalia alkidowa szybkoschnąca BATO, przeznaczona jest do ostatecznego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i metalowych zagruntowanych farbą antykorozyjną podkładową szybkoschnącą, a także do renowacji starych powłok malarskich.

Zalecana jest do malowanie elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji, do stosowania w warunkach korozyjnych miejskich i przemysłowych.

Emalia tworzy powłoki półmatowe o krótkim czasie wysychania, bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych własnościach antykorozyjnych i odporności mechanicznej.



Przygotowanie powierzchni

- Stalowe: Zagruntowane farbą antykorozyjną podkładową szybkoschnącą BATO lub bezpośrednio na stal odtłuszczoną i oczyszczonąręcznie do stopnia St 3 wg PN-ISO 8501-1
- Mineralne: Po co najmniej 28 dniach dojrzewania tynku
- Renowacja: Miejsca przekorodowane oczyścić, odtłuścić i zagruntować farbą antykorozyjną szybkoschnącą po czym malować emalią alkidową.

Warunki aplikacji

- Temperatura otoczenia minimum 10ºC i nie więcej niż 35 ºC.
- Temperatura podłoża minimum 5ºC i nie więcej niż 35 ºC i co najmniej 3 ºC wyższa od temp. punktu rosy.
- Wilgotność powietrza max. 85%
- Dobra wentylacja

Kolejne wymalowania

- Druga warstwa emalii alkidowej - metodą **„mokro na mokro”** do 2 godz. lub po minimum 3 dniach
- Czas całkowitego dotwardzenia powłoki – 2 – 3 dni

Emalia alkidowa szybkoschnąca zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki