

## Farba Rustikal

Farba przeznaczona jest do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, ocynkowanych w celu nadania powierzchniom ozdobnej faktury metalicznego połysku przypominającej piaskowaną stal. Dzięki wyjątkowo ozdobnej powłoce służy do malowania bram i ogrodzeń, słupów oświetleniowych, tablic pamiątkowych, ozdobnych barierok, itp.

Docelowo może również być „przecierana” (patynowana) farbami do patynowania produkcji BATO( w różnych kolorach) dzięki czemu uzyskuje się efekt starzenia metali kolorowych oraz dodatkowe efekty kolorystyczne.

Farba może również służyć do malowania elementów betonowych i drewnianych aby uzyskać jednolitą kolorystykę powierzchni.

### Informacje o produkcie

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Typ farby   | poliwinylowa                    |
| Gęstość   | max. 1,35 kg/litr               |
| Zawartość części stałych (% wag.)                   | ok. 65                          |
| Zawartość części stałych (% obj.)                   | ok. 45                          |
| Grubość powłoki mokrej GPM $\mu\text{m}$ (ang. WFT) | 160 - 180                       |
| Grubość powłoki suchej GPS $\mu\text{m}$ (ang. DFT) | 80                              |
| Zużycie teoretyczne (l/m <sup>2</sup> )             | Dla GPS 80 $\mu\text{m}$ - 0,18 |
| Zalecana ilość warstw (min.)                        | 2                               |
| Temperatura zapłonu (°C)                            | 26°C                            |
| Odporność temp. (°C)                                | 70                              |

### Czasy schnięcia:

(w temp. 20°C i wilgotności powietrza 55% dla GPS 80  $\mu\text{m}$ )

Pyłosuchość

Suchość transportowa

Pełne wyschnięcie

Przemaalowanie Min.

Max.

|                      | 30°C | 20°C            | 10°C |
|----------------------|------|-----------------|------|
| Pyłosuchość          |      | 40minut         |      |
| Suchość transportowa |      | 8 h             |      |
| Pełne wyschnięcie    |      | 24 h            |      |
| Przemaalowanie Min.  |      | 24 h lub 6 godz |      |
| Max.                 |      | bez ograniczeń  |      |

### Przygotowanie powierzchni

Ocynkowane i aluminiowe

Nie sezonowane powinny być odtłuszczone i lekko wytrawione za pomocą preparatu BAMOCYNK a na koniec spłukane czystą wodą. Sezonowane powierzchnie ocynkowane: usunąć produkty korozji cynku (białą rdzę) np. przez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie

## Farba Rustikal

szciotką z tworzywa sztucznego a następnie odtłuszczenie powierzchni

**Stalowe** Konstrukcje nowe odtłuścić i oczyścić ręcznie do stopnia Sa2 wg PN-ISO 8501-1

**Renowacja** Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odtłuścić i oczyścić odpowiednią metodą dobraną do warunków i kształtu konstrukcji

W celu osiągnięcia wieloletniej trwałości, malowaną powierzchnię należy zagruntować „*Farbą antykorozyjną podkładową szybkoschnącą*” lub „*Farbą poliwinylową BAZĄ grubopowłokową*”

## Aplikacja

### Warunki aplikacji

Temperatura otoczenia minimum 10°C i nie więcej niż 35 °C.  
Temperatura podłoża minimum 5°C i nie więcej niż 35 °C i co najmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy.  
Wilgotność powietrza max. 85%  
Dobra wentylacja  
Unikać malowania podczas dużych upałów z powodu zbyt szybkiego uwalniania się rozpuszczalników zawartych w farbie co wpływa negatywnie na jakość tworzonej się powłoki

## Zalecenia do aplikacji

### Sposób nanoszenia

### Typ rozcieńczalnika

### Rekomendowana ilość rozcz.

### Rozmiar dyszy

### Ciśnienie

### Max. GPS

| Natrysk hydrodynamiczny             | Natrysk pneumatyczny             | Pędzel / wałek | Zanurzenie   |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| do wyrobów poliwinylowych           |                                  |                |              |
| 0 – 5% obj                          | 20 – 40% obj                     | 20 – 30% obj   | 30 – 60% obj |
| 0,33 – 0,53 mm<br>(0,0129 – 0,020") | 1,4 – 2,0 mm<br>(0,055 – 0,078") |                |              |
| 150 – 300 bar                       | 3 – 4 bar                        |                |              |
| 80 µm                               | 50 µm                            | 50 - 60 µm     | 30 µm        |

## Kolejne wymalowania

Druga warstwa farby Rustikal - po ok. 6 godz  
Trzecia i kolejna warstwa farby Rustikal - po 24 godz  
Czas całkowitego dotwardzenia 3-warstwowej powłoki – 4 dni

## Kolor / połysk

biały, grafitowy, brązowy, czarny / mat

## Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

**LZO** Zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR)2010:  
500 g/l. Produkt zawiera max 500 g/l

**Opakowania** Pojemniki stalowe: 0,8l, 5l, 10l,

**Uwagi** Farba Rustikal zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy  
stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki