

Farba Patyna

Farba przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych i niemetalowych (ceramika, beton, drewno, tworzywa sztuczne) oraz do dekorowania i zdobienia pomalowanych farbą „Rustikal” stalowych elementów bram i ogrodzeń. Do stosowania w wewnętrznych i zewnętrznych warunkach atmosferycznych.

Informacje o produkcie

Typ farby	akrylowa
Gęstość	max. 1,20 kg/litr
Zawartość części stałych (% wag.)	ok. 45
Zawartość części stałych (% obj.)	ok. 38
Grubość powłoki mokrej GPM μm (ang. WFT)	90 - 105
Grubość powłoki suchej GPS μm (ang. DFT)	35 - 40
Zużycie teoretyczne (l/m^2)	Dla GPS 40 μm - 0,11
Zalecana ilość warstw (min.)	1-2
Temperatura zapłonu ($^{\circ}\text{C}$)	23 $^{\circ}\text{C}$
Odporność temp. ($^{\circ}\text{C}$)	70

Czasy schnięcia:

(w temp. 20 $^{\circ}\text{C}$ i wilgotności powietrza 55% dla GPS 40 μm)

Pyłosuchość

Suchość transportowa

Pełne wyschnięcie

Przemaalowanie Min.

Max.

	30 $^{\circ}\text{C}$	20 $^{\circ}\text{C}$	10 $^{\circ}\text{C}$
Pyłosuchość		30 minut	
Suchość transportowa		4 h	
Pełne wyschnięcie		24 h	
Przemaalowanie Min.		24 lub 4godz	
Max.		bez ograniczeń	

Przygotowanie powierzchni

Stalowe	Powierzchnie nowe odłuszczyć i oczyścić ręcznie do stopnia Sa2 wg PN-ISO 8501-1
Renowacja	Usunąć starą, złuszczoną powłokę malarską i ślady korozji, powierzchnię odłuszczyć i oczyścić
Powierzchnie mineralne	Elementy betonowe, ceramiczne oczyścić i odpylić.

Aplikacja

Warunki aplikacji: Temperatura otoczenia minimum 10 $^{\circ}\text{C}$ i nie więcej niż 35 $^{\circ}\text{C}$.

Farba Patyna

Temperatura podłoża minimum 5°C i nie więcej niż 35 °C i co najmniej 3 °C wyższa od temp. punktu rosy.

Wilgotność powietrza max. 85%

Dobra wentylacja

Zalecenia do aplikacji

Sposób nanoszenia

Typ rozcieńczalnika

Rekomendowana ilość rozcz.

Rozmiar dyszy

Ciśnienie

Max. GPS

	Natrysk hydrodynamiczny	Natrysk pneumatyczny	Pędzel / wałek	Zanurzanie
	rozcieńczalnik lakowy			
	Nie dotyczy	10 – 20% obj	0 – 10% obj	Nie dotyczy
		1,4 – 2,0 mm (0,055 – 0,078")		
		3 – 4 bar		
		30 µm	50 - 60 µm	

Przygotowanie wyrobu do malowania

Przed przystąpieniem do malowania farbą dokładnie wymieszać w opakowaniu. Konsystencja farby przystosowana jest do nakładania metodą tak zwanego „suchego pędzla”. Do dekorowania powierzchni stalowych pomalowanych farbą Rustikal oraz elementów ceramicznych stosować właśnie tą metodę nie rozcieńczając wyrobu.

Kolejne wymalowania

Druga warstwa farby Patyna – po ok. 4 godzinach

Czas całkowitego dotwardzenia 2-warstwowej powłoki – 24 godziny

Kolor / połysk

złoto, srebro, miedź, zieleń pastelowa/ max. 50 glossów

Okres gwarancji

24 miesiące od daty produkcji

LZO

Zawartość LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kategoria A/i/FR)2010:
500 g/l. Produkt zawiera max 500 g/l

Opakowania

Pojemniki stalowe: 0,22l; 0,8l;

Słoiczki: 0,02l

Uwagi

Farba Patyna zawiera lotne i łatwopalne rozpuszczalniki. Należy stosować środki bezpieczeństwa zawarte w Karcie Charakterystyki